

单位	姓名	日期	单位	姓名	日期
专业	姓名	日期	专业	姓名	日期
姓名	姓名	日期	姓名	姓名	日期
姓名	姓名	日期	姓名	姓名	日期
姓名	姓名	日期	姓名	姓名	日期
姓名	姓名	日期	姓名	姓名	日期
姓名	姓名	日期	姓名	姓名	日期
姓名	姓名	日期	姓名	姓名	日期
姓名	姓名	日期	姓名	姓名	日期
姓名	姓名	日期	姓名	姓名	日期

材料构造做法表

编 号	名 称	构 造 做 法	使用位置
地面			
地1 (± 50mm)	地砖	1, 地砖饰面, 填缝剂擦缝 2, 20－30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层, 面撒水泥洒水 3, 刷界面剂一道; 4, 钢筋混凝土楼板 清理、清水冲洗干净晾干;	非遇水空间常规做法
地2 (有防水层)	石材	1, 40厚石材铺实拍平, 水泥浆擦缝,石板材施工前需做好六面防浸透处理。(用于室外需做防滑处理) 2, 30厚1：3干硬性水泥砂浆, 面撒水泥洒水粉 3, 2厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层周边上翻150与墙面防水材料衔接,门口外铺出300 4, 1：3水泥砂浆找坡(最薄30厚)2%坡向地漏 5, 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6, 钢筋混凝土楼板	室外地面
地1 (± 50mm)	石材	1, 20厚石材饰面铺实拍平, 水泥浆擦缝, 石板材施工前需做好六面防浸透处理。 2, 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 面上撒2厚素水泥粉。 3, 刷界面剂一道; 4, 钢筋混凝土楼板 清理、清水冲洗干净晾干;	常规做法
墙面			
墙1 (30~50mm)	瓷砖 (湿挂)	1, 10厚墙砖(粘贴前墙砖充分浸湿), 填缝剂擦缝 2, 专用胶粘剂粘结层,18号铜丝固定, 揉挤压实; 3, 挂金属网, 8厚1 :0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔, 分层压实抹平 4, 6厚1: 1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5, 刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 6, 灰砂砖墙或原钢筋混凝土墙体(空心轻质砖墙、轻钢龙骨隔墙严禁使用此方案) 注: 专用胶为瓷砖胶, 瓷砖胶饱和度不小于80%。	适合剪力墙或者混凝土砌块墙 适用6m以下,且材料规格 不宜超过800x800 (无防水层)
墙2 (≥ 100mm)	瓷砖 (湿挂)	1, 12或以上厚墙砖(背面备石材背板胶粘剂固定镀锌挂件上) 2, 按墙砖高度安装配套水平镀锌挂件及调整水平垂直度 3, [8#镀锌槽钢L50x5镀锌角钢架龙骨与墙面锚固, 留门洞处做钢架加强处理 4, (轻质砖墙、轻钢龙骨轻质隔墙、原灰砂砖墙)	常规做法
墙3 (± 30mm)	涂料	1, 面刷乳胶漆两遍; 2, 封闭底涂料一道; 3, 刮腻子三遍磨平; 4, 8厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆找平层; 5, 12厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛(水重3%~5%的108胶); 6, 刷界面剂一道; 7, 墙基层清理干净;	适合剪力墙或者混凝土砌块墙

编 号	名 称	构 造 做 法	使用位置
天花			
天1	涂料	1, 刷内墙涂料三遍(刮腻子三遍磨平, 一底、二面漆) 2, 孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别贴金属护角 3, 9.5厚轻质不燃板, 错缝自攻螺丝固定粘贴第二层板材。 4, 9.5厚轻质不燃板, 板材用专用自攻螺钉与龙骨固定, 中距≤ 200, 螺钉离板边长边≥ 10, 短边≥ 15 5、墙面四周预埋木楔, 沿墙四周用100mm宽18mm厚阻燃板条作为基层与预埋木楔用水泥钉固定,间距300; 在阻燃板基层上安装收边龙骨; 6, 60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤ 1200,次龙骨中距400mm,横撑可上人龙骨中距900mm 7, Ø8镀锌吊杆, 间距≤ 1000x≤ 1200, M8膨胀螺栓固定吊杆,天花杆≥ 1500mm 必须加转换层龙骨或做反向支撑	非遇水空间 轻质不燃板为纸面石膏板
天2	防水涂料	1, 刷内墙白色防水涂料三遍(刮腻子三遍磨平, 一底、二面漆) 2, 孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别贴金属护角 3, 9.5厚轻质不燃板, 错缝粘贴自攻螺丝固定第二层板材。 4, 9.5厚轻质不燃板, 板材用专用自攻螺钉与龙骨固定, 中距≤ 200, 螺钉离板边长边≥ 10, 短边≥ 15 5、墙面四周预埋木楔, 沿墙四周用100mm宽18mm厚不燃板条作为基层与预埋木楔用水泥钉固定,间距300; 在不燃板基层上安装收边龙骨; 6, 60型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤ 1200,次龙骨中距400mm,横撑可上人龙骨中距900mm 7, Ø8镀锌吊杆, 间距≤ 1000x≤ 1200, M8膨胀螺栓固定吊杆,天花杆≥ 1500mm 必须加转换层龙骨或做反向支撑 注: 遇水空间所使用的均为: 耐水轻质不燃板。	遇水空间、地下空间 轻质不燃板为纸面石膏板
注: 1.表中各种饰面材料品种、颜色、规格见图纸及材料表, 各种基层材料及配件未注明型号或厚度等尺寸规格的详见图纸。 2.表中各种装修做法及工艺要求均按现行《建筑装饰装修工程质量验收规范》----- GB 50210—2018。 3.表中数据以毫米为单位。 4.表中所有木质基层, 必须做阻燃浸泡处理, 确保防火等级达到B1级以上,及防腐、防虫、防蛀处理, 同时确保环保规范要求。 5.表中所标厚度均为单一面材做法厚度, 如在同一高度的平面上有两种面材以上, 以其中最厚的装饰层做法为参照, 将其他面材基层加厚,确保其完成面高度统一。 6.所有石材在铺贴前采用石材防护剂做好六面防浸透处理。 7.所有钢结构为Q235B#镀锌处理。(不锈钢除外) 8.如地面节点详图粘贴方式如与本图不符, 以本图纸为准。 9.白色框框内容为建筑已完成内容。 10.选择胶粘剂的依据是看瓷砖的吸水率, 吸水率E≥ 5%时, 可选用水泥基胶粘剂; 吸水率0.2%<E < 5%时, 可选用膏状乳液胶)粘剂; 吸水率0.2%<E < 5%时, 可选用膏状乳液胶)粘剂;吸水率E ≤ 0.2%(玻化砖)时, 可选用反应型树脂胶制; 11. 全部石材和墙砖干挂, 加固安装的胶粘剂必须使用AB胶。 12.人造石胶粘剂的选择应基于不同品牌、不同种类人造石的性能。如果安装对水高度敏感的人造石, 需要使用环氧类胶粘剂及填缝剂或人造石背面防潮抗裂涂膜预处理。 13.户外装饰材料必须选用防水功能和做好防雷电措施。			



建设单位 CONSTRUCTION UNIT

深圳市地铁集团
有限公司

项 目 PROJECT

深圳地铁横岗车辆段综合物业

开发项目购物中心室内装修设计

(商业室内装修) 补充协议一

图 名 TITLE

材料构造做法表

修改 REVISION

次数	时间	修改内容
修1		
修2		
修3		

审 定 APPROVED

审 核 AUDITED BY

项目经理 PROJECT MANAGER

专业负责人 CHIEF DESIGNER

校 对 CHECKED BY

设 计 DESIGNER

制 图 DRAWER

项目编号 PROJECT NO.

JA201601001(01)

日 期 DATE

版 本 VERSION

A

图 号 DRAWING NO.

CN1.0

页 码 PAGE

006

图 别 DRAWING CATEGORY

装施